

MENU

SEARCH

INDEX

DETAIL

1/1



JAPANESE PATENT OFFICE

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 05021393

(43)Date of publication of application:  
29.01.1993

(51)Int.Cl.

H01L 21/302

C23C 16/50

H01L 21/31

(21)Application number:  
03196097

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing: 11.07.1991


(72)Inventor: SAMEJIMA TOSHIYUKI  
HARA MASATERU  
SANO NAOKI  
USUI SETSUO

(54) PLASMA PROCESSOR


(57)Abstract:

PURPOSE: To enable the film growth and the etching in a large area reduce the damage of plasma at the same time, in plasma CVD and plasma etching.

CONSTITUTION: A mesh plate 1 is placed, which disposes a plurality of holes 4 between a plasma generation chamber 22 and a



substrate processing chamber 21. This mesh plate 1 generates plasma by the high-frequency field given between itself and an upper electrode 11. By this mesh plate 1, the generated plasma disperses to each hole 4, and, the same time, is not pulled out to the bottom of the substrate processing chamber 21. Since a gas supply port 2 fronts on the vicinity of each hole 4, the reaction is done in the vicinity of the hole 4, and as a result, the damage of the plasma is reduced, and uniform processing is performed in large area.



---

**LEGAL STATUS**

[Date of request for examination] 10.07.1998

[Date of sending the examiner's  
decision of rejection]

[Kind of final disposal of application  
other than the examiner's decision of  
rejection or application converted  
registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against  
examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

---

Copyright (C); 1998 Japanese Patent Office

MENU

SEARCH

INDEX

DETAIL

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-21393

(43)公開日 平成5年(1993)1月29日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 21/302	B	7353-4M		
C 2 3 C 16/50		7325-4K		
H 0 1 L 21/31	C	8518-4M		

審査請求 未請求 請求項の数2(全 5 頁)

(21)出願番号 特願平3-196097

(22)出願日 平成3年(1991)7月11日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 鮫島 俊之

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

ー株式会社内

(72)発明者 原 昌輝

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

ー株式会社内

(72)発明者 佐野 直樹

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

ー株式会社内

(74)代理人 弁理士 小池 晃 (外2名)


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 プラズマ処理装置

(57)【要約】

【目的】 プラズマCVDやプラズマエッチングにおいて、大面積での成膜やエッチングを可能とし、同時にプラズマのダメージを低減する。

【構成】 プラズマ発生室22と基板処理室21の境界に複数の孔4を配列させてメッシュプレート1を置く。このメッシュプレート1は上部電極11との間に与えられる高周波電界によりプラズマを発生させる。このメッシュプレート1によって、発生したプラズマは各孔4に分散することになり、同時に基板処理室21の底部にまで引き出されなくなる。ガス供給口2が各孔4の近傍に臨むことから、孔4の近傍で反応がなされることになり、その結果、プラズマのダメージが低減され、大面積で均一な処理が行われる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 プラズマ発生室と基板処理室の間に複数の孔が設けられたプラズマ分離用のメッシュプレートを有し、該メッシュプレートの孔の近傍にガス供給口が設けられることを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項2】 メッシュプレートの各孔のそれぞれにガス供給口が対応して設けられることを特徴とする請求項1記載のプラズマ処理装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】本発明はプラズマガスと反応ガスを分離するリモートプラズマ法によるプラズマ処理装置であり、特に大面積のプラズマCVDやプラズマエッチングに用いて好適な装置である。

## 【0002】

【従来の技術】プラズマによるダメージを低減するプラズマ処理方法として、リモートプラズマ(Remote Plasma)法が知られる。このリモートプラズマ法は、CVDの場合、プラズマ発生室と膜堆積室を分離し、その各室の境界でプラズマを引き出して成膜用のガスを分解し、膜が堆積されるべき基板にはプラズマのダメージが隔離される方法である。

【0003】また、プラズマ発生室と基板処理室を分離する構造としては、例えば特開平1-168027号公報に記載されるようなECR(電子サイクロトロン共鳴)プラズマ処理装置が知られている。

## 【0004】

【発明が解決しようとする課題】従来のリモートプラズマ法によるCVD装置では、一般にプラズマ発生室が小さくされ、しかもウェハに対して一箇所のみでプラズマが成膜用のガスを分解する。このため8インチや12インチの如き大面積のウェハに対して均一な膜を形成することが困難とされていた。

【0005】上記公報の技術では、ガス導入系の位置をプラズマの引き出し板の近傍と基板の近傍の両方に設ける構造とし、そのプラズマ処理の均一化を図っているが、プラズマ発生室で発生したプラズマは基板処理室へ引き出されてしまい、プラズマは基板に直接作用することから、そのプラズマによるダメージが問題となる。

【0006】そこで、本発明はリモートプラズマによるダメージの低減効果を維持したままに、大面積の基板に対して均一なプラズマ処理を行うようなプラズマ処理装置の提供を目的とする。

## 【0007】

【課題を解決するための手段】上述の技術的な課題を解決するため、本発明のプラズマ処理装置は、プラズマ発生室と基板処理室の間に複数の孔が設けられたプラズマ分離用のメッシュプレートを有し、該メッシュプレートの孔の近傍にガス供給口が設けられることを特徴とする。

【0008】このガス供給口は、メッシュプレートの各孔のそれぞれに対応するように設けても良く、メッシュプレートの基板処理室面側の近傍に周囲から中心に向かって開口するように設けても良い。例えば、前者の各孔にそれぞれに対応するものでは、孔の途中で該孔の内壁から導出させるものや、各孔の基板処理室面側の端部を切り欠いたものや、メッシュプレートの基板処理室側の面の孔同士の間領域にガス供給口を有するもの等が挙げられる。各孔とガス供給口の数、例えば1対1や多対1に対応するものとしてできるが、これに限定されず、或る孔の群と対応していたり、孔毎に一定或いは可変な数のガス供給口を有するものでも良い。また、ガス供給口の形状は特に限定されず、ガス供給口の位置も移動や調整できるものであっても良い。

【0009】本発明のプラズマ処理装置は、特に大面積の被処理基板を処理するために平行平板型の構造にでき、この場合においてメッシュプレートは対向する一対の電極の一方となる。本発明の装置におけるプラズマ処理の一例としては、プラズマCVDやプラズマエッチング、或いはプラズマによる表面改質などが挙げられる。

## 【0010】

【作用】本発明のプラズマ処理装置では、プラズマ分離用のメッシュプレートが用いられるため、基板処理室の被処理基板に向かってプラズマが引き出されることがなく、被処理基板にはプラズマのダメージがなくなる。また、メッシュプレートを用いることで、複数の孔によってプラズマと処理用ガスの反応する領域がプレート面内において分散することになり、大面積の基板に対しても均一な膜形成やエッチングが可能となる。ガス供給口を孔の近傍に配設することで、処理用ガスの反応がそれぞれ孔の近傍でなされることになり、効率の良いプラズマ処理がなされる。

## 【0011】

【実施例】本発明の好適な実施例を図面を参照しながら説明する。

## 【0012】プラズマCVD装置の概略構造

本実施例はプラズマCVD装置であり、その概略の構造を図1に示す。このプラズマCVD装置は、平行平板型のCVD装置である。装置は、基本的にプラズマ発生室22と基板処理室21を有しており、これら両室22、21の境界でプラズマ分離のために配されているのが、複数の孔4を有するメッシュプレート1である。

【0013】装置の外郭は、金属製の外壁部材8が当該装置の底部と側部の下方を外気と隔離し、絶縁体であるガラス製のガラス体10が装置側壁の上部側を外気と隔離する。当該装置の上部には、金属製の上部電極11が取付けられる。これら外壁部材8、ガラス体10、上部電極11の内部にプラズマ発生室22と基板処理室21が設けられる。ここで外壁部材8の周側面及びガラス体10は円筒状であり、上部電極11は略円盤状である。

【0014】プラズマ発生室22は、上部電極11とメッシュプレート1の間に設けられ、ここでプラズマが発生する。上部電極11の中心部には、プラズマ発生用ガスの導入管16が電気的な絶縁のためのセラミック製のフランジ基台15を介して接続されており、この導入管16は上部電極11の内部で分岐した分岐管13に連続する。分岐管13の分岐した先は、上部電極11の下面に臨み、それぞれプラズマ発生用ガスの導出口14とされる。これらガスの導出口14は、プラズマ発生室22内で略均一のガスが分布するように上部電極11の下面で所定間隔に散在される。金属製の上部電極11には、RF電源12が電氣的に接続され、プラズマ発生時にはRF信号が供給される。この上部電極11はプラズマ発生室22で後述するメッシュプレート1と対向し、当該装置は平行平板型とされる。

【0015】次に、基板処理室21は、外壁部材8内部であってメッシュプレート1よりも下方の空間である。この基板処理室21の底部の外壁部材8からはサセプタ5が突出するように形成され、このサセプタ5にはプラズマ処理されるべき基板20の加熱用のヒーター6が内蔵される。このヒーター6は装置外部の電源7に制御される。基板処理室21の底部には、図示しない排出ポンプに接続されたガス排出管9が接続され、このガス排出管9からガスが排出される。また、外壁部材8及びサセプタ5は接地される。

#### 【0016】メッシュプレートの構造

メッシュプレート1は、上述の基板処理室21とプラズマ発生室22を分離するための金属板であり、その平面形状は図2に模式的に示すような形状とされ、メッシュプレート1の周囲1cは円形とされる。この円板状のメッシュプレート1には、複数の孔4が設けられており、これら孔4はおおよそ5ミリ間隔でマトリクス状に配されている。各孔4のサイズはそれぞれ直径約3ミリとされ、本実施例では各孔のサイズは同サイズであるが、内側と外側に異なる孔のサイズとしても良い。このメッシュプレート1のサセプタ側の面には、メッシュプレート裏面板18が設けられる。このメッシュプレート裏面板18は、中央に直径Rの孔を設けた金属板であり、この孔を構成する端部とメッシュプレート1の間の隙間がガス供給口2とされる。すなわち、ガス供給口2は円筒の側面形状を有する。ガス供給口2は反応ガスを基板処理室21内に導入するための口であり、このようなメッシュプレート1及びメッシュプレート裏面板18の構造から、孔4の近傍にガス供給口2が配設されることになり、メッシュプレート1の孔4に向かって反応ガスが確実に送られることになる。ガス供給口2はメッシュプレート1の周囲1cの部分で垂直に外壁部材8の底部に向かって延在されメッシュプレート1を支持する複数の金属パイプ3に連続する。この金属パイプ3は1/8ミリ程度の径を有し、これら金属パイプ3には装置外部で反

応ガスが供給される。これら金属パイプ3は接地され、同時にメッシュプレート1も接地電位とされる。本実施例のプラズマCVD装置は、プラズマ発生室22で電極同士が対向して平行平板型の装置となる。

#### 【0017】本実施例の装置を用いた成膜実験例

次に、上述の本実施例のプラズマCVD装置を用いたシリコン酸化膜(SiO<sub>2</sub>膜)の堆積例を実験例に基づいて説明する。

【0018】まずガス排出管9からガスを排気して、装置内部の圧力を600mTorr程度に調節した上で、上部電極11の導出口14からはN<sub>2</sub>Oガスを流量100sccmで流し、金属パイプ3からは10%アルゴンで希釈したシラン(SiH<sub>4</sub>)ガスを20sccm流した。次に、13.56MHzの周波数でRFパワー10Wの信号をRF電源12から上部電極11に供給した。このRF電源12からの信号供給によって、N<sub>2</sub>Oプラズマの安定な放電がメッシュプレート1の上部のプラズマ発生室22内で観測され、メッシュプレート1の下部の基板処理室21では放電が発生しなかった。N<sub>2</sub>Oプラズマはメッシュプレート1の各孔4の部分でガス供給口2からのシランガスと反応し、その結果としてメッシュプレート1の下部のサセプタ5上に載置された基板20の表面にシリコン酸化膜が堆積した。

【0019】ここで、この基板20上に堆積したシリコン酸化膜について調べてみると、ヒーター6の加熱による基板温度が約250℃の時、堆積速度は170Å/minであり、シリコン酸化膜の屈折率は1.47であった。

【0020】次に、この実験と比較対照するため、メッシュプレート1を取り除いた例についても実験した。同様にN<sub>2</sub>Oガスを上部電極11から供給し、シランガスを反応室に導入したところ、その堆積速度150Å/minであり、シリコン酸化膜の屈折率は1.46であった。


【0021】2つの実験を比較してみると、堆積速度及び屈折率は同等であり、従って、メッシュプレート1を用いることによって、ガス分解の効率は一切低下していないことが示されている。そして、メッシュプレート1をプラズマ分離に用いた例では、プラズマによるダメージが低減されるため、優れた特性のデバイスを製造できることが次のTFET(薄膜トランジスタ)デバイスの作製によって示された。例えば、チャネル層にポリシリコン層を用いたTFETのゲート酸化膜の膜形成に本実施例のプラズマCVD装置を用いた例では、1000Åの膜厚のゲート酸化膜をポリシリコン層上に形成したところ、従来に比べて30倍もドレイン電流が大きくなったことが実験で示された。これはシリコン膜とシリコン酸化膜の界面が良好な電気特性を示しているためであり、プラズマのダメージが緩和されているためであると結論できる。

6


【0025】なお、上述の実施例では、プラズマCVD装置について説明したが、本発明のプラズマ処理装置はプラズマエッチング装置などの他の装置であっても良い。また、各種の光やレーザーの照射手段などを具備するものでも良く、孔やガス供給口（開口部）の形状やサイズ或いは位置などは限定されるものではなく、本発明\*

22…ブラズマ発生室


【図2】



【図3】



【図4】



---

フロントページの続き

(72)発明者 碓井 節夫

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ  
ー株式会社内